

Heratol HC

Vesipohjainen betonipinnalle levitettävä pintahidastin

Heratol HC on vesipohjainen pintahidastinsarja, joka on saatavana 3 laatuna eri pesusyvyyksille. Heratol HC on helppo ja riittoisa ja sillä saadaan tasalaatuista pesubetonipintaa.

Tyyppi	Väri	Kiviaines	Pesusyvyys
HC/10	Vihreä	4 - 8/10 mm	n. 2,0 mm
HC/25	Keltainen	6 - 8/10 mm	n. 2,5 mm
HC/80	Pinkki	8 - 16 mm	n. 3,5 mm

Taulukon pesusyvyydet ovat suuntaa-antavia.

Käyttöalueet

Julkisivuelementit, maisemabetoni, betonituotteet jne. Erityisen hyvin se soveltuu muodoiltaan haastavien arkkitehtonisten pesupintaisten elementtien valmistukseen.

Tekniset tiedot

Olomuoto neste
Väri useita värejä
Tiheys n. 1,0 g/cm³

Käyttöohje

Ennen käyttöä Heratol HC on sekoitettava huolellisesti niin, että seoksesta tulee täysin homogeeninen. Käyttölius valmistetaan laimentamalla vedellä. Sopiva laimennossuhde on testattava ennakkokokein. Heratol HC levitetään ruiskulla käsiteltävälle tuoreelle betonipinnalle. Liian korkea paine aiheuttaa tuotteen liiallisen leviämisen käyttöympäristöön.

Heratol HC -tuote valitaan käytettävän betonireseptin perusteella. Betonilaadun lujuudenkehitysominaisuudet vaikuttavat saavutettavaan pesusyvyyteen. Ennakkokokeet ovat välttämättömät.

Pesu

Pintahidastimen poisto suoritetaan painepesurilla betonin kovetettua, viimeistään kolmen päivän kuluttua.

Samaan kohteeseen tulevien elementtien tuotannossa on noudatettava tarkalleen samaa valmistusprosessia, jotta elementtien pinnoista tulee mahdollisimman identtiset.

Riittoisuus

n. 200 g/m²

Pakkaukset ja varastointi

25 kg astiat. Säilytettävä suljetuissa pakkauksissa suoralta auringonvalolta suojattuna. Varastointilämpötila +5 °C ja +35 °C välillä. Suojattava jäätymiseltä ja kuumuudelta.

Käyttöturvallisuus

Vaaralliseksi luokiteltu tuote. Tarkista tuotekohtaiset vaaratiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-tarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Tammikuu 2024